



KUREZ VOX WHITE PIGMENTED

COMPUESTO DE CURADO CON PIGMENTO BLANCO

DESCRIPCIÓN

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED es un compuesto de curado de emulsión de cera con pigmento blanco para concreto nuevo que requiera una membrana de curado reflejante. Conserva humedad adecuada en el concreto nuevo, de manera que puedan desarrollarse las propiedades deseadas, tales como resistencia y durabilidad. Esta formulación con pigmento blanco también refleja la luz del sol, lo que ayuda a conservar el concreto frío cuando se coloca en climas cálidos.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Pavimentación de exteriores.
- Muros, columnas y barreras en carreteras.
- Concreto residencial.
- Banquetas, guarniciones y canaletas.
- Plataformas de puentes y parapetos.
- Concreto comercial.

VENTAJAS

- Forma una eficiente barrera contra la humedad para lograr un óptimo curado del concreto.
- Ayuda a garantizar la hidratación apropiada del cemento.
- Cero VOCs.
- Diseñado principalmente para aplicaciones exteriores cuando se necesite reflejo de la luz del sol.
- Sin olor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los siguientes resultados se obtuvieron bajo condiciones de laboratorio.

Tiempo de Secado* @ 23 °C (73 °F) 50% HR	1 hora
Tránsito Peatonal.....	2 a 4 horas
Tránsito Vehicular	6 a 10 horas
Contenido VOC	0 g/L
Pérdida de Humedad (ASTM C 156).....	< 0.55 kg/m ²

*Las temperaturas bajas del concreto o del aire y/o la alta humedad relativa extenderán los tiempos de secado.

Apariencia: KUREZ VOX WHITE PIGMENTED es un líquido blanco pigmentado. Después de la aplicación y secado, la película es de apariencia blanca.

ENVASE / RENDIMIENTO

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED viene en tambores de 55 gal (208 L) y en cubetas de 5 gal (18.9 L).

	ft ² /gal (m ² /L)
Concreto Liso	300 (7.4)
Concreto Texturizado	200 (4.9)

La cobertura variará dependiendo de la porosidad y textura de la superficie. EVITE ACUMULACIÓN EXCESIVA. LAS APLICACIONES MÁS GRUESAS PUEDEN DAR LUGAR A DECOLORACIÓN Y UN DEFICIENTE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO.

VIDA EN ANAQUEL

1 año en el empaque original, cerrado.

NORMAS/CUMPLIMIENTOS

- ASTM C 309, Tipo 2, Clase A.
- AASHTO M 148, Tipo 2, Clase A y B.
- Cumple con USDA.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie.- Este producto está diseñado para utilizarse únicamente sobre concreto fresco. La superficie del concreto deberá terminarse primero y darle la textura deseada. **Mezclado.-** Agite antes de usar. Es posible que el material se separe durante almacenamiento de largo plazo. Se recomienda agitar levemente antes de utilizar el producto. **Aplicación.-** Aplique una capa uniforme con aerosol o rodillo. Puede rociar el producto con un rociador de “bomba” manual o con un rociador industrial sin aire. Si aplica con rodillo, utilice una manga de pelo corto. **Curado.-** Para lograr el mejor curado de concreto recién colocado, aplique KUREZ VOX WHITE PIGMENTED tan pronto como sea posible después de las operaciones de acabado y/o inmediatamente después de que desaparezca el “brillo” de la humedad en la superficie. **Remoción.-** Puede retirarlo utilizando EUCO CLEAN & STRIP, restregando agresivamente o utilizando cautelosamente un rocío de agua a alta presión.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo con agua jabonosa tibia antes de que seque el KUREZ VOX WHITE PIGMENTED.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

Este producto utiliza cera como un medio de curado. La aplicación sobre concreto allanado y liso puede dar por resultado un piso significativamente más resbaladizo.

No permita que los contenedores del producto se congelen. Almacene entre 50 °F y 100 °F (10 °C y 38 °C).

Para lograr mejores resultados de aplicación, la temperatura del producto debe ser de entre 50 °F y 100 °F (10 °C y 38 °C) con temperaturas ambiente y de la superficie de entre 45 °F y 110 °F (7 °C y 45 °C).

Antes de la instalación, es necesario retirar por completo adhesivos, alfombras, azulejos u otros recubrimientos.

No exponga a la lluvia ni agua durante 12 horas después de la aplicación.

No debe utilizarse en paneles de concreto arquitectónico, a menos que se planee su remoción completa.

No adelgace este producto con agua ni con otros solventes.

En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCO GROUP
EUCOMEX