



AQUAZERO MURAL

Impermeabilizante acrílico para muros base agua

Descripción

AQUAZERO MURAL es un impermeabilizante para muros 100% acrílico, amigable con el medio ambiente, ya que es un producto de bajo olor y bajo contenido de VOC. Es flexible y de alto desempeño, diseñado para impermeabilizar muros y mejorar la apariencia estética de las superficies verticales en concreto estuco y mampostería. AQUAZERO MURAL se ha diseñado incorporando tecnologías sustentables que permiten el cuidado del medio ambiente.

Aplicaciones principales

- Muros y fachadas en exteriores.
- Concreto.
- Mampostería.
- En general cualquier estructura vertical de concreto, asbesto, mortero que requiera ser impermeabilizada protegida o decorada con una alta demanda en durabilidad de la impermeabilización.

Ventajas

- Derivado de su formulación es un producto de bajo olor y bajo VOC, ideal para colocar en espacios cerrados.
- Color estable y alto poder cubriente.
- Producto 100% acrílico que ofrece una alta estabilidad mecánica.
- Es de fácil aplicación, no requiere mano de obra especializada.
- Aplicación en frío.
- Excelente resistencia al agua.
- Excelente relación Costo / Beneficio.
- Excelente impermeabilidad al agua.
- No forma barrera de vapor.
- Excelente resistencia a la alcalinidad del sustrato.
- Balance elasticidad-tenacidad.
- Excelente resistencia al intemperismo, radiación UV sin afectar sus características de desempeño.
- Buena estabilidad a cambios de temperatura (resistente al calor, flexible en el frío, sin pegajosidad).
- Buena adherencia sobre diversos sustratos, en especial sobre superficies cementosas.
- Producto amigable con el medio ambiente.
- Ofrece belleza y funcionalidad al sustrato donde es aplicado.

Información técnica

Densidad (g/mL)1.30

Vida en anaquel

1 año almacenado en su empaque original, sin abrir.

Envase/Rendimiento

AQUAZERO DECA10A se ofrece en color blanco, colores especiales de acuerdo a requerimientos del cliente se fabricaran sobre muestra aprobada previamente por el cliente y bajo condiciones mínimas de volumen, en presentaciones de cubeta con 19 L

El rendimiento de AQUAZERO MURAL está en función rugosidad y absorción de la superficie.

Primera capa 0.65 a 0.75 m²/L

Segunda capa 0.65 a 0.75 m²/L

El rendimiento de AQUAZERO PRIMER es de 4.0 a 7.0 m²/L

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie.- Asegúrese que la superficie de aplicación este estructuralmente sana, limpia y seca, sin polvo, tierra aceite o pintura descascarada. Prepare mediante escarificación una superficie absorbente en el concreto. El concreto defectuoso con grietas, cavidades o defectos debe ser cortado y desbastado hasta llegar a concreto sano y reparado utilizando materiales compatibles. **Superficies con sistemas acrílicos previos.-** Retire las falsas adherencias y partes dañadas. Lave con agua a presión, deje secar la superficie antes de la aplicación del producto. **Instrucciones de Mezcla.-** AQUAZERO MURAL se debe mezclar por medios mecánicos antes de su uso, empleando un taladro de 3/4" de pulgada a baja velocidad, equipado con aspas para mezclar. **Aplicación del Material.-** Se recomienda aplicar sobre la superficie una capa de AQUAZERO PRIMER para asegurar una excelente adherencia en casos donde la superficie no ha tenido una buena preparación. Para la primera mano, aplique el producto en un solo sentido con brocha o rodillo. Deje secar la primera capa durante 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Posteriormente aplique una segunda capa en sentido perpendicular a la primera.

Limpieza

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.

Precauciones / Limitaciones

- Aplicar a temperatura ambiente superior a 5 °C
- En superficies nuevas, aplique después de 28 días de instalado el aplanado, mortero o concreto. Si se requiere en menor tiempo consulte nuestro Departamento Técnico.
- Aplique la cantidad apropiada de acuerdo a rendimiento del impermeabilizante. No aplique cuando exista amenaza de lluvia.
- No aplique sobre superficies húmedas.
- Lave equipo y herramienta con agua inmediatamente después de usarlos.
- Debido a su excelente cobertura, no extienda más allá de lo que marca su rendimiento.

Rev. 12.15

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx